

# DÔMO

## Sellador de Silicón Repelente al Agua

Silicón base Solvente

ACABADO NATURAL SIN BRILLO

Impregnador-Hidrofugante elaborado con resinas 100% de Silicón, base Aceite. Sella y proteger superficies porosas de origen mineral. Proporciona una película impermeable que protege contra la humedad, químicos, factores ambientales.



### USOS

Ideal para Sellar todo tipo de superficies porosas, tales como concretos, canteras, piedras, ladrillos, barro, yeso, mármoles, granitos, cuarzitas, fachaletas, adoquines, sillares, terrazo, stucos etc.

### VENTAJAS

- ° Alta Penetración (Hasta 6 mm.)
- ° Evita la Formación de Moho y Salitre
- ° Uso Interior-Exterior / Alto Rendimiento
- ° Alta Protección contra Lluvia, Hielo
- ° Alta Protección UV / No Sufre Amarillamineto
- ° Listo para Usarse / Fácil de Aplicar
- ° Alarga la Vida Útil de los Materiales
- ° Reduce los Costos de Mantenimiento

### COMO SE UTILIZA

Las superficies deben de estar completamente secas y libres de polvo, grasas, ceras y otras materias extrañas, aplicar con brocha, rodillo, bomba fumigadora o equipo de aspersión (Air-less), colocando 1 ó 2 capas que saturen completamente la superficie, con intervalo de 1 a 2 Hrs. Y su curado final es de 24 Hrs. (varias capas pueden ir intensificando el color)

### RENDIMIENTO

ALTA POROSIDAD	De 4 a 6 Mts <sup>2</sup> / Lt
MEDIA POROSIDAD	De 8 a 14 Mts <sup>2</sup> / Lt
BAJA POROSIDAD	De 16 a 20 Mts <sup>2</sup> / Lt

(estos datos son indicativos)

### PRESENTACIONES

Botes metálicos de 1, 4, 19 y 200 Litros

## CARACTERISTICAS TECNICAS

APARIENCIA	Líquido Amarillento
DENSIDAD	.680 Kg/Litro
OLOR	Leve a Solvente
PUNTO DE INFLAMACION	40 °C
% SOLIDOS	5-6 %
TIEMPO DE CURADO	24 Hrs.
LIMITACIONES	No se utilice en materiales cerámicos, vitropisos, plásticos, asfálticos

## PRECAUCIONES

Contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada causa daños a la salud. Es inflamable y contiene disolventes volátiles. Se recomienda usar guantes de hule, gafas de seguridad y mascarilla contra gases durante su manipulación y aplicación. En caso de ingestión no se provoque el vómito y busque atención médica inmediata, en caso de contacto con los ojos lave con agua por espacio de 15 minutos. Use este producto con ventilación adecuada. No se deje al alcance de los niños, prohibida su venta a menores de edad.

## GARANTIA

Los resultados del uso de éste producto son de la exclusiva responsabilidad del usuario y éste asume todos los riesgos y responsabilidades que se vinculen con dicho uso, por lo cual recomendamos realizar ensayos para determinar que acabado, que rendimiento y adherencia tendrá y en caso de resellado su compatibilidad, si hay dudas pida información al distribuidor o fabricante.

SELLADOR DE SILICÓN	
SALUD	1
INFLAMIBILIDAD	3
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	G
0-MÍNIMO 1-LIGERO 2-MODERADO 3-SERIO 4-SEVERO	



LÍQUIDO INFLAMABLE

HECHO EN MÉXICO 